

コンクリートの品質を管理するための試験

別表

(い)								(ろ)	(は)	(に)	備考
試験名	該当材料	試験項目	試験方法	試験材齢	試験回数	試料の採取場所	その他	試験の実施者	工事施工者 又は 工事施工管理実務者	工事監理者 又は 工事監理実務者	
骨材試験	普通骨材	1. 絶乾密度・吸水率・粒度	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 1102	—	工事開始前1回 工事中1回/月	レディーミク ストコンク リート工場 の骨材置場	試料の採取は 登録試験所又 は(は)によるも のとする	登録試験所 試験結果の工事 施工者又は工事 施工管理実務者 への報告	1) 試験項目 1.2.8.9.10の試験 の試料の採取及 び登録試験所へ の搬入	1) 試料採取に立ち 会い 登録試験所が試料を 採取する場合を除く	
		2. アルカリシリカ反応性*1	JIS A 1145*2 JIS A 1146*2								
コンクリート試験	フレッシュ コンクリート	3. スランプ	JIS A 1101	—	1回/日 かつ 1回/150m ³ 以内	荷卸し地点	—	工事施工者 又は 工事施工 管理実務者	登録試験所が試料を 採取する場合を除く	2) 試験項目3.4.5.6. 7の試験の実施	
		4. 空気量	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	—							
		5. 単位容積質量 (軽量コンクリートのみ)	JIS A 1116	—							
		6. 温度	JIS A 1156	—							
		7. 塩化物量	JASS 5T-502	—							
	硬化した コンクリート	8. 構造体コンクリートの強度 推定のための圧縮強度	JIS A 1108	7日 及び 28日	1回/日 かつ 1回/150m ³ 以内	荷卸し地点	現場水中養生 又は 標準養生*4	登録試験所 試験結果の工事 施工者又は工事 施工管理実務者 への報告*3	3) 試験結果の工事 監理者又は工事 監理実務者への 報告	3) 試験項目3.4.5.6.7 の試験の実施に 立ち会い	4) 試験結果の整理 保管
		9. コア供試体の圧縮強度*1	JIS A 1107	指示による							
10. 塩化物量*1		JIS A 1154	指示による								

*1 : 建築主事又は確認検査員の指示がある場合に行う。

*2 : 工事に支障をきたすと判断される場合には、早期判定試験によって試験を行ってもよい。

*3 : 試験結果が法令で定められた所要の性能を満たさない可能性がある場合には、その情報を速やかに工事監理者若しくは工事監理実務者並びに工事施工者若しくは工事施工管理実務者へ報告すること。

*4 : 水中又は飽和蒸気中で行うものに限る。

試験項目8
現場封かん
養生による場
合は、試験を
材齢91日以
前に実施し
てもよい